



Жидкость для автоматических трансмиссий и гидравлических систем.

ПРИМЕНЕНИЕ

Автоматические коробки передач

- Любые автоматические трансмиссии и гидравлические системы, для которых производитель рекомендует жидкость DEXRON® III:
 - автоматические коробки передач;
 - гидромуфты и гидротрансформаторы;
 - рулевые управления с усилителем.

СПЕЦИФИКАЦИИ

DEXRON® III
Одобрено к применению ведущими производителями

- Level GM DEXRON III & FORD MERCON®
- ALLISON C4
- MAN 339 Type Z-1 (ex MAN 339 type F)
- MAN 339 Type V-1 (ex MAN 339 type F)
- VOITH N 55.633535
- ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 17C
- MB - Approval 236.5 & MB - Approval 236.9

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокая термическая и окислительная стабильность, моющие свойства обеспечивают высокий уровень эксплуатационных свойств в течение длительного периода применения, предотвращают образование отложений, смол и лаков.
- Специальные фрикционные свойства, обеспечивают контролируемое скольжение для узлов трения: качество переключения передач, работу сцеплений без заедания и вибрации. Эти основные свойства находятся в прямой зависимости от относительных коэффициентов трения - статического и динамического и их изменения при изменении скорости, и достигаются с помощью специальных уникальных присадок.
- Хорошие противоизносные и антикоррозионные свойства, низкая склонность к пенообразованию.
- Инертность к эластомерам и цветным металлам (меди и др.).
- Очень высокий индекс вязкости.
- Прекрасная низкотемпературная текучесть для исключения вибрации или внезапных перегрузок в контурах при пуске в очень холодную погоду.
- Точное и плавное автоматическое переключение передач даже при очень низкой скорости.
- Низкая температура застывания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELFMATIC G3	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		г/см ³	861
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	33,3
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	7,1
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	185
Температура застывания	ASTM D97	°C	-45

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

ELFMATIC G3
Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.